


#2

MINISTERIO  
DE CIENCIA  
Y TECNOLOGIA

# CERTIFICADO OFICIAL

Por la presente certifico que los documentos adjuntos son copia exacta de la solicitud de PATENTE de INVENCION número 200201694, que tiene fecha de presentación en este Organismo el 19 de Julio de 2002.

Madrid, 29 de septiembre de 2003

El Director del Departamento de Patentes  
e Información Tecnológica.

P.D.

M<sup>a</sup> DEL MAR BIARGE MARTÍNEZ

**PRIORITY DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)



MINISTERIO  
DE CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# INSTANCIA DE SOLICITUD

NUMERO DE SOLICITUD

P200201694

(1) MODALIDAD:

☒ PATENTE DE INVENCION

☐ MODELO DE UTILIDAD

(2) TIPO DE SOLICITUD:

(3) EXP. PRINCIPAL O DE ORIGEN:

MODALIDAD

Nº SOLICITUD

FECHA SOLICITUD

☐ ADICIÓN A LA PATENTE

☐ SOLICITUD DIVISIONAL

☐ CAMBIO DE MODALIDAD

☐ TRANSFORMACIÓN SOLICITUD PATENTE EUROPEA

☐ PCT: ENTRADA FASE NACIONAL

02 JUL 19 10:01  
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN EN LA O.E.P.M.

FECHA Y HORA PRESENTACIÓN EN LUGAR DISTINTO O.E.P.M.

(4) LUGAR DE PRESENTACIÓN:

MADRID

CÓDIGO

28

(5) SOLICITANTE (S): APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

NOMBRE

NACIONALIDAD

Española

CÓDIGO PAÍS

ES

DNI/CIF

Q1518001A

CNAE

803

PYME

4

(6) DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE:

DOMICILIO Edificio CACTUS - CITT - Campus sur

LOCALIDAD Santiago de Compostela

PROVINCIA A Coruña

PAÍS RESIDENCIA España

NACIONALIDAD Española

TELÉFONO 981 547050

FAX 981 547077

CORREO ELECTRÓNICO cittfci@usc.es

CÓDIGO POSTAL 15782

CÓDIGO PAÍS ES

CÓDIGO PAÍS ES

7) INVENTOR (ES):

APELLIDOS

NOMBRE

NACIONALIDAD

CÓDIGO

Alonso Fernández

Remuñán López

Caña Vilán

María José

Carmen

Margarita María

Española

Española

Española

PAÍS

ES

ES

ES

3)

☐ EL SOLICITANTE ES EL INVENTOR

☐ EL SOLICITANTE NO ES EL INVENTOR O ÚNICO INVENTOR

(9) MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO:

☒ INVENC. LABORAL

☐ CONTRATO

☐ SUCESIÓN

0) TÍTULO DE LA INVENCION:

nanopartículas para la administración de ingredientes activos, procedimiento para la elaboración de dichas partículas y composición que las contiene.

1) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATERIA BIOLÓGICA:

☐ SI

☒ NO

2) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR

3) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:

PAÍS DE ORIGEN

CODIGO

PAÍS

NUMERO

FECHA

FECHA

EL SOLICITANTE SE ACOGE AL APLAZAMIENTO DE PAGO DE TASAS PREVISTO EN EL ART. 162 LEY 11/86 DE PATENTES

AGENTE / REPRESENTANTE: NOMBRE Y DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA. (SI AGENTE P.I., NOMBRE Y CÓDIGO) (RELLENARSE, ÚNICAMENTE POR PROFESIONALES)

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

☒ DESCRIPCIÓN Nº DE PÁGINAS: 19

☒ Nº DE REIVINDICACIONES: 29

☒ DIBUJOS, Nº DE PÁGINAS:

☒ LISTA DE SECUENCIAS Nº DE PÁGINAS:

☒ RESUMEN

☒ DOCUMENTO DE PRIORIDAD

☒ TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD

☐ DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN

☐ JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE SOLICITUD

☐ HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

☐ PRUEBAS DE LOS DIBUJOS

☐ CUESTIONARIO DE PROSPECCIÓN

☐ OTROS:

FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE

(VER COMUNICACIÓN)

FIRMA DEL FUNCIONARIO

IFICACIÓN SOBRE LA TASA DE CONCESIÓN:

Se le notifica que esta solicitud se considerará retirada si no procede al pago de la tasa de concesión; para go de esta tasa dispone de tres meses a contar desde la publicación del anuncio de la concesión en el BOPI, los diez días que establece el art. 81 del R.D. 2245/1986.

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

adon@oepm.es

oepm.es

C/ PANAMÁ, 1 • 28071 MADRID

NO CUMPLIMENTAR LOS RECUADROS ENRIEADOS EN ROJO



MINISTERIO  
DE CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

NÚMERO DE SOLICITUD

P200201694

FECHA DE PRESENTACIÓN

## RESUMEN Y GRÁFICO

RESUMEN (Máx. 150 palabras)

Nanopartículas para la administración de ingredientes activos, procedimiento para la elaboración de dichas nanopartículas y composiciones que las contienen, comprendiendo dichas nanopartículas quitosano, glucomanano, al menos un ingrediente activo, y, en caso dado, una sal aniónica, de forma preferida tripolifosfato sódico, las cuales pueden ser utilizadas para administrar ingredientes activos al cuerpo humano o animal.

GRÁFICO

(VER INFORMACIÓN)



MINISTERIO  
DE CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

NÚMERO DE PATENTE

P200201694

FECHA DE PRESENTACIÓN

☒ PATENTE DE INVENCION

☐ MODELO DE UTILIDAD

(5) SOLICITANTES:	APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE	NACIONALIDAD	CÓDIGO PAÍS	DNI/CIF	CNAE	PYME
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA			Española	ES	Q1518001A		4
(7) INVENTORES:	APELLIDOS	NOMBRE		NACIONALIDAD			
Alonso Sande		María		Española			
/Ila Jato		José Luis		Española			
(12) EXPOSICIONES OFICIALES:	LUGAR			FECHA			
(13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:	CÓDIGO PAÍS	NÚMERO		FECHA			
PAÍS DE ORIGEN							

NO CUMPLIMENTAR LOS RECUADROS ENMARCADOS EN ROJO



12

# SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

P200201694

NÚMERO DE SOLICITUD

FECHA DE PRESENTACIÓN

PATENTE DE LA QUE ES  
DIVISORIA

NÚMERO

DATOS DE PRIORIDAD

FECHA

PAÍS

SOLICITANTE (S)

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

DOMICILIO Edificio CACTUS - CITT - Campus sur - 15782  
Santiago de Compostela

NACIONALIDAD Española

INVENTOR (ES) María José Alonso Fernández; Carmen Remuñán López; Margarita María Cuña Vilán;  
María Alonso Sande; José Luis Vila Jato

Int. Cl.

GRÁFICO (SÓLO PARA INTERPRETAR RESUMEN)

TÍTULO DE LA INVENCION

Nanopartículas para la administración de ingredientes activos,  
procedimiento para la elaboración de dichas partículas y composición  
que las contienen.

RESUMEN

Nanopartículas para la administración de ingredientes activos, procedimiento para la elaboración de dichas nanopartículas y composiciones que las contienen, comprendiendo dichas nanopartículas quitosano, glucomanano, al menos un ingrediente activo, y, en caso dado, una sal aniónica, de forma preferida tripolifosfato sódico, las cuales pueden ser utilizadas para administrar ingredientes activos al cuerpo humano o animal.

## DESCRIPCIÓN

Nanopartículas para la administración de ingredientes activos, procedimiento para la elaboración de dichas partículas y composición que las contienen.

5 La presente invención se refiere a nanopartículas que comprenden quitosano, glucomanano, al menos un ingrediente activo, y, en caso dado, una sal aniónica, de forma preferida tripolifosfato sódico, las cuales pueden ser utilizadas para administrar ingredientes activos al cuerpo humano o animal. Además, se refiere también a un procedimiento para obtener dichas nanopartículas, y a una composición que comprende dichas nanopartículas.

## 10 ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Es conocido que la administración de numerosos ingredientes activos por diferentes vías de administración al cuerpo humano o animal presenta diversas dificultades. Especialmente, cabe indicar las dificultades que presenta la administración por vías mucosas, especialmente de péptidos y proteínas, ya que dicha administración está  
15 fuertemente afectada por la limitada permeabilidad de las barreras epiteliales del cuerpo humano o animal. Es conocido asimismo que es posible superar parte de estas dificultades incorporando los ingredientes activos que se desean administrar en partículas de pequeño tamaño. El transporte a través de las mucosas de dichas partículas se ve afectado de forma determinante por el tamaño de estas partículas, aumentando el transporte con la  
20 disminución del tamaño de las partículas. Por lo tanto, el transporte a través de las mucosas de, por ejemplo, nanopartículas (en general, con un diámetro medio inferior a 1  $\mu\text{m}$ ), es mayor que el de micropartículas (en general, con un diámetro medio de 1  $\mu\text{m}$  hasta varios cientos  $\mu\text{m}$ ). De hecho, el transporte de nanopartículas a través de las mucosas del cuerpo humano o animal ocurre de forma natural. Asimismo, se conoce que la eficacia de la  
25 interacción entre las nanopartículas con las células epiteliales puede ser mejorada mediante la incorporación a las nanopartículas de materiales que contienen ligandos específicos. Por ejemplo, la absorción de liposomas por células M puede ser mejorada recubriendo dichos liposomas con residuos de manano, tal y como describen los documentos *Takada et al., Biochim. Biophys. Acta 802, 1984, 237-243* y *Tomizawa et al., Pharm. Res. 10, 1993, 549-*  
30 *552*. Además, se sabe que las nanopartículas constituidas por quitosano fomentan el transporte de macromoléculas incorporadas en las mismas a través del epitelio nasal e intestinal.

Se conocen en el Estado de la Técnica una serie de publicaciones que se refieren a nanopartículas de quitosano para administración de ingredientes activos y a procedimientos de obtención para dichas nanopartículas. Entre dichas publicaciones cabe destacar *Calvo et al., J. Appl. Polym. Sci. 1997, 63, 125-132*; *Calvo et al., Pharm. Res. 14, 1997b, 1431-1436*; *Fernández-Urrusuno et al., Pharm. Res. 16, 1991a, 1576-1581*; *Fernández-Urrusuno et al., S.T.P. Pharm. Sci. 9, 1999b, 429-436*; *Tokumitsu et al., Pharm. Res. 16, 1999, 1830-1835*; *Mitra et al., J. Control. Release 74, 2001, 317-323*; *US-A-2001051189*, y *US-A-5843509*. Todas estas nanopartículas, cuyo componente mayoritario es el quitosano, tienen el inconveniente de que no son estables a determinados valores de pH, concretamente, se disuelven en medio ácido, y precipitan en medio básico.

El documento *WO-A-01/01964* por su parte se refiere a composiciones para la liberación retardada de biomoléculas, en forma de micropartículas, que comprenden un polímero aniónico y otro catiónico, los cuales interaccionan entre sí, y biomoléculas. El polímero catiónico puede ser un polímero con carga positiva, soluble en agua, como por ejemplo el quitosano. Como polímeros aniónicos se mencionan sulfato de dextrano, heparina, ácido algínico, alginato, caragenato, un polimetacrilato aniónico y un ácido poliamínico cargado positivamente.

El documento *WO-A-96/20698* se refiere a nanopartículas para la liberación retardada de agentes bioactivos, que comprenden un núcleo a base de un polímero biocompatible y biodegradable, que puede ser quitosano, teniendo dichas nanopartículas asociados o incorporados al menos un agente bioactivo y al menos un agente modificador de la superficie. Asimismo, se refiere a un procedimiento de obtención de las nanopartículas, basado en la mezcla de disoluciones orgánicas de los componentes, y su posterior adición sobre una fase acuosa, con evaporación posterior del disolvente orgánico y separación de las nanopartículas de la fase acuosa resultante.

El documento *WO-A-01/32751* se refiere a un procedimiento para la elaboración de quitosanos o derivados de quitosano en forma de nanopartículas, con un diámetro de partícula medio en el intervalo de 10 hasta 1000 nm, que consiste en disolver el quitosano o derivado de quitosano en un medio acuoso ácido y elevar el pH de la disolución en presencia de un agente modificador de superficie, hasta tal punto que se llega a la precipitación del quitosano.

El documento *WO-A-99/47130* se refiere a nanopartículas que presentan un complejo de polielectrolito biocompatible y biodegradable, a partir de al menos un

policación (que puede ser quitosano) y al menos un polianión, así como al menos un ingrediente bioactivo, siendo las nanopartículas obtenibles tratando adicionalmente el complejo de polielectrolito durante o después de su formación con al menos un agente reticulante (glioxal, TSTU o EDAP).

5 La mayoría de los sistemas conocidos de nanopartículas y micropartículas elaborados a base de quitosano presentan la importante desventaja de ser inestables tras su administración *in vivo*, así como durante su almacenamiento. Suelen existir dificultades en el proceso de liofilización, específicamente problemas en la reconstitución de los sistemas liofilizados, lo cual representa una limitación importante adicional para la explotación  
10 adecuada de este tipo de sistemas. Además, para la liofilización de estos sistemas, descrita en el estado de la técnica, es necesaria la adición de elevadas cantidades de azúcares. Como consecuencia de lo anterior, las nanopartículas y micropartículas conocidas deben, en general, ser almacenadas en forma de una suspensión líquida; esto normalmente tiene como consecuencia la destrucción de estos sistemas en pocos meses.

15 El glucomanano, por su parte, ha sido utilizado tradicionalmente como suplemento dietético, con el fin de reducir el nivel de colesterol, además de que ha sido empleado en aplicaciones cosméticas. La utilización de glucomanano en la preparación de composiciones farmacéuticas está descrita en una serie de documentos. Por ejemplo, su uso en la preparación de composiciones farmacéuticas en forma de geles se menciona en *WO-A-99/01166* y *US-A-5662840*; *Xiao et al., J. Appl. Polym. Sci. 76, 2000, 509-515* y *US-A-6159504* mencionan su uso en composiciones farmacéuticas en forma de películas; *US-A-2002019447* y *US-A-2002018812* mencionan composiciones farmacéuticas en forma de espumas, cápsulas y esponjas; y *US-A-6221393* en composiciones en forma de tabletas. Algunos de estos documentos mencionan la eventual incorporación de quitosano a las  
20 composiciones farmacéuticas.  
25

Se ha mencionado en algún documento la posible existencia de una interacción entre quitosano y glucomanano, por ejemplo en forma de películas en *Xiao et al., J. Appl. Polym. Sci. 76, 2000, 509-515*, así como en forma de gránulos con un diámetro mayor que 1 mm, para administrar fármacos analgésicos, en *Xie et al., J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem. A29, 1992, 931-8* y *Xie et al., J. Clin. Pharm. Sci. 1, 1992, 42-8*. La publicación alemana *DE19839515* se refiere a una preparación farmacéutica, que contiene al menos un  
30 producto de asociación polímero - ingrediente activo coloidal (tamaño de partícula de < 1



$\mu\text{m}$ ), en que al menos un componente es un polímero biocompatible y biodegradable, que puede ser quitosano.

De acuerdo con todo lo anterior, existía una necesidad de proporcionar un tipo de nanopartículas, con propiedades mejoradas de absorción por el cuerpo humano y animal, especialmente a través del tejido mucosal, y las cuales pudieran ser almacenadas a más largo plazo sin sufrir alteraciones importantes. Además, habitualmente los procedimientos para la preparación de nanopartículas, a base de quitosano o no, requieren el uso de disolventes orgánicos, los cuales presentan los problemas conocidos por cualquier experto medio en la materia, tales como su toxicidad y la dificultad de su eliminación de las nanopartículas, por lo que era conveniente encontrar un procedimiento para elaborar nanopartículas que cumplieran las propiedades arriba mencionadas, el cual fuera sencillo y no necesitara el uso de disolventes orgánicos.

#### DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

Se ha encontrado ahora que nanopartículas que comprenden quitosano, glucomanano, el ingrediente activo que se desea administrar, y, optativamente, una sal aniónica, de forma preferida tripolifosfato sódico, resuelven los problemas del estado de la técnica mencionados. Además, se ha encontrado un método de preparación de las nanopartículas anteriores, sencillo y sin la necesidad de usar disolventes orgánicos.

Según un primer aspecto, la presente invención se refiere a un procedimiento para elaborar nanopartículas con un diámetro medio inferior o igual a  $1\ \mu\text{m}$ , que incorporan al menos un ingrediente activo, que comprende las siguientes etapas:

- a) preparar una disolución acuosa de quitosano,
  - b) preparar una disolución acuosa de glucomanano, y
  - c) mezclar, bajo agitación, las disoluciones de las etapas a) y b), de modo que se obtienen espontáneamente las nanopartículas de quitosano y glucomanano,
- en el cual al menos una de las soluciones de las etapas a) y b) contiene al menos un ingrediente activo.

Según un segundo aspecto, la presente invención se refiere a nanopartículas obtenidas según el procedimiento anterior, que comprenden quitosano, glucomanano y al menos un ingrediente activo.

Según un aspecto adicional, la invención se refiere a una composición farmacéutica o cosmética que comprende las nanopartículas anteriores, junto con al menos un excipiente farmacéuticamente o cosméticamente aceptable, respectivamente.

5 Según una forma de realización preferida del procedimiento, la disolución de glucomanano contiene además una sal aniónica, de forma preferida tripolifosfato sódico, con el fin de favorecer la formación espontánea de las nanopartículas.

De forma preferida, la concentración de la disolución de quitosano empleada en el procedimiento está en el intervalo entre 0,5 y 5 mg/mL.

10 Asimismo de forma preferida, la concentración de la disolución de glucomanano del procedimiento está en el intervalo entre 0,1 y 50 mg/mL.

La proporción de quitosano con respecto a glucomanano (en peso) puede variar, de forma preferida, entre 1:0,02 hasta 1:100, de forma especialmente preferida entre 1:0,5 y 1:50.

15 Durante el procedimiento de elaboración de las nanopartículas, el valor de pH de la disolución de quitosano de forma preferida se mantiene a un pH entre 2 y 6.

El procedimiento de elaboración de las nanopartículas de quitosano y glucomanano puede además comprender una etapa adicional, en la cual dichas nanopartículas son liofilizadas. Al contrario que en las nanopartículas conocidas en el estado de la técnica, para la liofilización de las nanopartículas según la presente invención únicamente es  
20 necesaria la adición de cantidades pequeñas de azúcares, aunque también es posible realizar la liofilización sin la adición de azúcares. En su forma liofilizada, las nanopartículas pueden ser almacenadas durante largos períodos de tiempo, y ser fácilmente regeneradas, en caso necesario, mediante la adición de la cantidad necesaria de agua.

De acuerdo con esta forma de realización adicional en que las nanopartículas  
25 obtenidas son liofilizadas, la presente invención se refiere además a las nanopartículas de quitosano y glucomanano, según la invención, liofilizadas, y a una composición farmacéutica o cosmética que comprende dichas nanopartículas liofilizadas, y al menos un excipiente farmacéuticamente o cosméticamente aceptable.

30 Las nanopartículas de quitosano y glucomanano obtenibles mediante el procedimiento arriba descrito presentan una estabilidad mejorada al contacto con líquidos biológicos y también durante el almacenaje que las nanopartículas conocidas en el estado

de la técnica. De hecho, las nanopartículas de quitosano y glucomanano son estables en medio acuoso tanto ácido como básico, por lo que pueden ser almacenadas en forma de una suspensión líquida durante largos períodos de tiempo. Asimismo presentan una capacidad de absorción por el cuerpo humano o animal mejorada.

5           Además, las nanopartículas de quitosano y glucomanano son sistemas de utilidad tanto farmacéutica como cosmética. Además, pueden ser administradas por diversas vías, como por ejemplo tópica, oral, nasal, pulmonar, vaginal y subcutánea. El ingrediente activo a incorporar en las nanopartículas de quitosano y glucomanano es el ingrediente para el cual se destina la formulación. Este ingrediente tendrá un efecto sobre el organismo humano o animal tras su administración; dicho efecto puede ser curar, minimizar o  
10           prevenir una enfermedad. El ingrediente activo puede ser un fármaco, una vitamina, una vacuna, etc., o un agente cosmético, destinado a mejorar la apariencia física y estética (por ejemplo hidratación de la piel).

          Las nanopartículas de quitosano y glucomanano según la presente invención  
15           presentan una alta capacidad de asociación de macromoléculas bioactivas, por ejemplo insulina, albúmina de suero bovino o proteínas inmunogénicas. La capacidad de asociación depende del tipo de macromolécula incorporada. Asimismo, para determinadas macromoléculas, el grado de asociación puede depender del grado de desacetilación del quitosano: cuanto mayor es el grado de desacetilación, mayor es la eficacia de asociación.

20           No obstante, también es posible incorporar otros ingredientes activos a las nanopartículas, tanto de carácter lipofílico como hidrofílico. Cabe destacar, por ejemplo, la incorporación eficaz de indometacina (moderadamente lipofílico) y de aciclovir (hidrofílico).

          El ingrediente activo a incorporar en las nanopartículas es disuelto en una de las dos  
25           disoluciones acuosas empleadas en la formación de las nanopartículas. En el caso de ingredientes activos lipofílicos, éstos se habrán de disolver previamente en un disolvente orgánico polar, miscible con medios acuosos, y seguidamente se adicionará a la solución de quitosano, o bien a la solución de glucomanano. En el caso de incorporar más de un ingrediente activo a las nanopartículas, éstos pueden estar disueltos o en la misma  
30           disolución o en diferentes disoluciones.

          En el caso de incorporar macromoléculas bioactivas, éstas pueden ser incorporadas de forma preferida según los siguientes métodos:

- i) la macromolécula es disuelta en tripolifosfato sódico, y la mezcla resultante es incorporada a la disolución de glucomanano empleada para la elaboración de las nanopartículas;
- 5 ii) la macromolécula es disuelta en una disolución de NaOH; la disolución obtenida es añadida a tripolifosfato sódico; la mezcla resultante es incorporada a la disolución de glucomanano empleada para la elaboración de las nanopartículas;
- iii) la macromolécula es disuelta en fosfato sódico a pH 6,6; la disolución obtenida es añadida a tripolifosfato sódico; la mezcla resultante es incorporada a la disolución de glucomanano empleada para la elaboración de las nanopartículas;
- 10 iv) la macromolécula es añadida a la disolución de quitosano empleada para la elaboración de las nanopartículas.
- v) la macromolécula es añadida a una disolución de NaOH; la mezcla obtenida es adicionada a la disolución de quitosano empleada para la elaboración de las nanopartículas;
- 15 vi) la macromolécula es añadida a una disolución de fosfato sódico a pH 6,6; la mezcla obtenida es adicionada a la disolución de quitosano empleada para la elaboración de las nanopartículas.

Las nanopartículas de quitosano y glucomanano son de naturaleza coloidal, es decir, su diámetro medio es igual o inferior a 1  $\mu\text{m}$ . El tamaño medio de las partículas se ve  
20 influenciado principalmente por la proporción de quitosano con respecto a glucomanano, por el grado de desacetilación del quitosano, por la incorporación de una sal aniónica, por ejemplo tripolifosfato sódico, y por la naturaleza del ingrediente activo. Por otra parte, las nanopartículas pueden presentar una carga superficial positiva o negativa (medida mediante el potencial zeta), cuya magnitud depende de la composición de las  
25 nanopartículas y del grado de desacetilación del quitosano.

Además, las nanopartículas tienen la capacidad de liberar de forma retardada y/o controlada el ingrediente activo incorporado a las mismas. La liberación del ingrediente activo puede controlarse combinando factores como la proporción de quitosano con respecto a glucomanano, el grado de desacetilación del quitosano y el método de  
30 elaboración de las nanopartículas.

A continuación, otros fines, características y ventajas de la invención aparecerán claramente a la luz de la descripción explicativa que sigue realizada con referencia a varios ejemplos ilustrativos que no suponen en modo alguno limitar el alcance de la invención.

#### EJEMPLOS:

5 A lo largo de los ejemplos se emplean las siguientes abreviaturas:

CS = Quitosano

GM = Glucomanano fosforilado

TPP = Tripolifosfato sódico

P1: Proteína de origen vegetal (*Ricinus communis*) constituida por dos polipéptidos.

#### 10 Ejemplo 1

Se prepararon nanopartículas de quitosano (con un grado de desacetilación del 88%), glucomanano y tripolifosfato sódico según el procedimiento de la invención, con diferentes proporciones de glucomanano. Una vez preparadas, se midió su diámetro medio y su potencial zeta.

15 **Tabla 1**

CS/TPP/GM (p/p)	Diámetro medio (nm)	Potencial zeta (mV)
6/1/2.3	250 ± 24	+ 32.2 ± 2.0
6/1/4.6	302 ± 26	+ 15.2 ± 1.7

#### Ejemplo 2

Se prepararon nanopartículas de quitosano (con un grado de desacetilación del 88%), y glucomanano, sin la adición de ninguna sal aniónica, según el procedimiento de la invención, con diferentes proporciones de glucomanano. Una vez preparadas, se midió su diámetro medio y su potencial Z.

20

**Tabla 2**

CS/GM (p/p)	Diámetro medio ( nm )	Potencial Zeta ( mV )
6/4.6	252.1 ± 15	+ 31.25 ± 1.06
6/13.8	185.5 ± 3	+ 33.2 ± 0.8

**Ejemplo 3**

Se prepararon nanopartículas de quitosano (con un grado de desacetilación de 88%) y glucomanano, incorporando tripolifosfato sódico, según el procedimiento de la invención, con diferentes proporciones de quitosano y glucomanano, incorporando la proteína P1 o insulina. Una vez preparadas, se midió su diámetro medio y su potencial Z.

**Tabla 3**

CS/TPP/GM (p/p/p)	Proteína asociada	CS/proteína (p/p)	Diámetro medio ( nm )	Potencial zeta (mV)
4/1/1.5	P1	1.6/1	552 ± 4	+32.1 ± 1
6/1/4.6	P1	1.3/1	296 ± 6	+15.9 ± 0.2
6/1/4.6	P1	2.2/1	263 ± 6	+30.3 ± 0.6
6/0.7/4.6	Insulina	2/1	265.8 ± 6	+32.2 ± 0.4

**Ejemplo 4**

Se prepararon nanopartículas de quitosano (con un grado de desacetilación de 88%) y glucomanano, sin incorporar ninguna sal aniónica, según el procedimiento de la invención, con diferentes proporciones de quitosano y glucomanano, incorporando la proteína P1 o insulina. Una vez preparadas, se midió su diámetro medio y su potencial Z.

**Tabla 4**

CS/GM (p/p)	Proteína asociada	Diámetro medio ( nm )	Potencial zeta (mV)
6/4.6	Insulina	252.3 ± 4	+ 15.5 ± 0.6
6/4.6	P1	205 ± 11	+ 8.5 ± 2.7
6/13.8	P1	293.2 ± 5	+ 11.9 ± 3.2

**Ejemplo 5**

Se prepararon nanopartículas de quitosano (grado de desacetilación 88%) y glucomanano, incorporando tripolifosfato sódico, según el procedimiento de la invención, con una proporción de CS/TPP de 3:1, incorporando en las mismas proteína P1 (carga teórica 25%), según diferentes métodos. Se midió la eficacia de asociación de la proteína P1 a las nanopartículas, así como la capacidad de carga de las mismas.

Tabla 5

Método	Eficacia de asociación (%)	Capacidad de carga (%)
TPP <sup>i</sup>	15.4 ± 2.7	8.1 ± 1.4
NaOH-TPP <sup>ii</sup>	5.6 ± 0.3	3.2 ± 0.2
Fosfato-TPP <sup>iii</sup>	22.6 ± 0.2	11.1 ± 0.1
CS <sup>iv</sup>	15.5 ± 2.7	7.1 ± 1.2
NaOH-CS <sup>v</sup>	8.7 ± 3.2	5.1 ± 1.8
Fosfato-CS <sup>vi</sup>	26.0 ± 0.1	11.9 ± 0.5

P1 fue disuelto en

<sup>i</sup> TPP;

<sup>ii</sup> NaOH, y adicionado a TPP;

5 <sup>iii</sup> fosfato de sodio a pH 6.6, y adicionado a TPP;

<sup>iv</sup> CS;

<sup>v</sup> NaOH, y adicionado a CS; y

<sup>vi</sup> fosfato de sodio a pH 6.6, y adicionado a CS

### Ejemplo 6

10 Se prepararon nanopartículas de quitosano (grado de desacetilación 88%) y glucomanano, incorporando tripolifosfato sódico, según el procedimiento de la invención, con una proporción de CS/TPP de 6:1, incorporando en las mismas proteína P1 (carga teórica 25%), según diferentes métodos. Se midió la eficacia de asociación de la proteína P1 a las nanopartículas, así como la capacidad de carga de las mismas.

15

Tabla 6

Método	Eficacia de asociación (%)	Capacidad de carga (%)
TPP <sup>i</sup>	13.3 ± 4.0	16.8 ± 4.9
NaOH-TPP <sup>ii</sup>	8.7 ± 1.6	10.5 ± 1.9
Fosfato-TPP <sup>iii</sup>	26.3 ± 1.2	27.6 ± 1.3
CS <sup>iv</sup>	6.5 ± 1.7	9.8 ± 2.6
NaOH-CS <sup>iv</sup>	18.2 ± 1.9	21.4 ± 2.4
Fosfato-CS <sup>vi</sup>	24.5 ± 1.6	25.4 ± 1.7

P1 fue disuelto en:

- <sup>i</sup> TPP;
- <sup>ii</sup> NaOH, y adicionado a TPP;
- <sup>iii</sup> fosfato sódico a pH 6.6, y adicionado a TPP;
- <sup>iv</sup> CS;
- <sup>v</sup> NaOH, y adicionado a CS; y
- <sup>vi</sup> fosfato sódico a pH 6.6, y adicionado a CS.

#### Ejemplo 7

Se prepararon nanopartículas de quitosano (grado de desacetilación 88%) y glucomanano, sin incorporar ninguna sal aniónica, según el procedimiento de la invención, con diferentes proporciones de CS/GM, incorporando en las mismas proteína P1. Se midió la eficacia de asociación de la proteína P1 a las nanopartículas, así como la capacidad de carga de las mismas.

CS/GM (p/p)	Proteína asociada	Eficacia de asociación (%)	Capacidad de carga (%)
6/4.6	P1	$37.3 \pm 3.8$	$19.16 \pm 1.95$
6/13.8	P1	$22.4 \pm 7.1$	$4.46 \pm 1.41$

#### Ejemplo 8

Se prepararon nanopartículas de quitosano (grado de desacetilación 88%) y glucomanano, sin incorporar ninguna sal aniónica, según el procedimiento de la invención, incorporando en las mismas proteína P1 o insulina. Se midió la eficacia de asociación de la proteína P1 y la insulina a las nanopartículas, así como la capacidad de carga de las mismas.

CS/GM (p/p)	Proteína asociada	Eficacia de asociación (%)	Capacidad de carga (%)
6/4.6	P1	$37.3 \pm 3.8$	$19.16 \pm 1.95$
6/4.6	Insulina	$37.5 \pm 3.1$	$23.77 \pm 1.78$

#### Ejemplo 9

Se prepararon nanopartículas de quitosano (grado de desacetilación 88%) y glucomanano, según el procedimiento de la invención, incorporando en las mismas




indometacina o aciclovir. Se midió la eficacia de asociación de la indometacina y del aciclovir a las nanopartículas, así como el diámetro de las mismas.

Fármaco asociado	Eficacia de asociación (%)	Diámetro medio (nm)
Indometacina	$81.81 \pm 3.89$	$619 \pm 15$
Aciclovir	$27.36 \pm 7.90$	$304 \pm 8$

#### Ejemplo 10

- 5 Se prepararon nanopartículas de quitosano (grado de desacetilación 88%), glucomanano y tripolifosfato sódico, según el procedimiento de la invención, con diferentes proporciones CS/TPP/GM. Sobre las mismas se ha comprobado el efecto del tipo y de la concentración de agente crioprotector utilizado en la liofilización de las nanopartículas sobre el tamaño y el potencial zeta de las partículas (Df: diámetro final, Di: diámetro inicial).
- 10


Figura 1



### Ejemplo 11

Se prepararon nanopartículas de quitosano (grado de desacetilación 88%), glucomanano y tripolifosfato sódico, según el procedimiento de la invención, con diferentes proporciones CS/TPP/GM. Durante su incubación en una disolución tampón de fosfato a pH 7,4 durante 2 horas, se midió el diámetro medio de las partículas. Proporciones teóricas CS/TPP/GM: (●) 3/1/13.5, (■) 3/1/6.7 y (▲) 6/1/23.


**Figura 2**



### Ejemplo 12


Se prepararon nanopartículas de quitosano (grado de desacetilación 88%), glucomanano, según el procedimiento de la invención, con diferentes proporciones CS/GM. Durante su incubación en una disolución tampón de fosfato a pH 7,4, se midió el diámetro medio de las partículas. (▲) CS/GM = 6/4.6; (◆) CS/GM = 6/13.8; (■) CS/TPP/GM = 6/1/4.6.

Figura 3

Ejemplo 13

Se prepararon nanopartículas de quitosano (grado de desacetilación 88%), glucomanano, según el procedimiento de la invención, con diferentes proporciones CS/GM, incorporando insulina. Se midió la liberación de la insulina en tampón de fosfato a pH 7,4 y 37 °C. (●) CS/TPP/GM = 6/1/4.6 y (■) CS/GM = 6/4.6.


Figura 4



### Ejemplo 14

Se prepararon nanopartículas de quitosano (grado de desacetilación 88%), glucomanano, según el procedimiento de la invención, con diferentes proporciones CS/GM, incorporando proteína P1. Se midió la liberación de la insulina en tampón de fosfato a pH 7,4 y 37 °C. (●) CS/TPP/GM = 6/1/4.6 y (■) CS/GM = 6/4.6


**Figura 5**



### Ejemplo 15


Se prepararon nanopartículas de quitosano (grado de desacetilación 42% y 88%) y glucomanano, según el procedimiento de la invención, incorporando  $^{125}\text{I}$ -BSA. Las nanopartículas fueron administradas oralmente a ratones, y se midieron los niveles de radioactividad en la sangre tras 2, 4, 6 y 24 horas.

Figura 6

Ejemplo 16

Se prepararon nanopartículas de quitosano y glucomanano, según el procedimiento de la invención, incorporando BSA-<sup>125</sup>I. Las nanopartículas fueron administradas de forma intraduodenal a ratones, y se midieron los niveles de radioactividad en la sangre tras 0.5, 2 y 24 horas. Se utilizaron nanopartículas de quitosano como control.


Figura 7



### Ejemplo 17

Se prepararon nanopartículas de quitosano (grado de desacetilación 42% y 88%) y glucomanano, según el procedimiento de la invención, incorporando BSA-<sup>125</sup>I. Las nanopartículas fueron administradas oralmente a ratones, y se midieron los niveles de radioactividad en diferentes tejidos tras 24 horas.

### Figura 8




### Ejemplo 18

Se prepararon nanopartículas de quitosano y glucomanano, según el  
 20 procedimiento de la invención, incorporando BSA-<sup>125</sup>I. Las nanopartículas fueron  
 administradas de forma intraduodenal a ratones, y se midieron los niveles de  
 radioactividad en diferentes tejidos tras 24 horas. Se utilizaron nanopartículas de  
 quitosano como control.

Figura 9

5



## REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas, con un diámetro medio igual o inferior a 1  $\mu\text{m}$ , y que incorporan al menos un ingrediente activo, caracterizado porque comprende las siguientes etapas:
- 5 a) preparar una disolución acuosa de quitosano,
- b) preparar una disolución acuosa de glucomanano y
- c) mezclar, bajo agitación, las disoluciones de las etapas a) y b), de modo que se obtienen espontáneamente las nanopartículas de quitosano y glucomanano,
- 10 en el cual al menos una de las soluciones de las etapas a) y b) contiene al menos un ingrediente activo.
2. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según la reivindicación 1, caracterizado porque la disolución de glucomanano contiene una sal aniónica.
3. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según la reivindicación 2,
- 15 caracterizado porque la sal aniónica es tripolifosfato sódico.
4. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según la reivindicación 3, caracterizado porque el tripolifosfato sódico está en una concentración de entre 0,1 y 5 mg/mL.
5. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según cualquiera de las
- 20 reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la concentración de la disolución de quitosano está en el intervalo entre 0,5 y 5 mg/L.
6. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la concentración de la disolución de glucomanano está en el intervalo entre 0,5 y 50 mg/L.
- 25 7. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la proporción entre quitosano y glucomanano está entre 1:0,1 y 1:100.
8. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 y 7, caracterizado porque la proporción entre quitosano y
- 30 glucomanano está entre 1:0,5 y 1:50.



9. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la disolución de quitosano presenta un pH entre 2 y 6.

5 10. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque el ingrediente activo es una macromolécula bioactiva.

11. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque el ingrediente activo se selecciona del grupo que comprende insulina, albúmina de suero bovino y proteínas inmunogénicas.

10 12. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque el ingrediente activo es un fármaco de bajo peso molecular.

13. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 y 12, caracterizado porque el ingrediente activo se selecciona del grupo que comprende aciclovir e indometacina.

14. Procedimiento para la elaboración de nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque comprende una etapa adicional después de la etapa c), en la cual las nanopartículas son liofilizadas.

15. Nanopartículas con un diámetro medio igual o inferior a 1  $\mu\text{m}$ , para la administración de al menos un ingrediente activo, caracterizadas porque comprenden quitosano, glucomanano y al menos un ingrediente activo.

16. Nanopartículas según la reivindicación 15, caracterizadas porque son obtenibles mediante el procedimiento según las reivindicaciones 1 a 11.

17. Nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 15 y 16, caracterizadas porque además comprenden una sal aniónica.

18. Nanopartículas según la reivindicación 17, caracterizadas porque la sal aniónica es tripolifosfato sódico.

19. Nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 18, caracterizadas porque el ingrediente activo es una macromolécula bioactiva.

20. Nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 19, caracterizadas porque el ingrediente activo se selecciona del grupo que comprende insulina, albúmina de suero bovino y proteínas inmunogénicas.

5 21. Nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 18, caracterizadas porque el ingrediente activo es un fármaco de bajo peso molecular.

22. Nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 18 y 21, caracterizadas porque el ingrediente activo se selecciona del grupo que comprende aciclovir e indometacina.

10 23. Nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 22, caracterizadas porque la proporción quitosano : glucomanano está entre 1:0,02 y 1:100.

24. Nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 23, caracterizadas porque la proporción quitosano : glucomanano está entre 1:0,5 y 1:50.

25. Nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 22, caracterizadas porque son liofilizadas tras su obtención.

15 26. Composición farmacéutica, caracterizada porque comprende las nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 24 y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable.

20 27. Composición cosmética, caracterizada porque comprende las nanopartículas según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 24 y al menos un excipiente cosméticamente aceptable.

28. Composición farmacéutica, caracterizada porque comprende las nanopartículas de la reivindicación 25, tras ser regeneradas mediante la adición de agua, y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable.

25 29. Composición cosmética, caracterizada porque comprende las nanopartículas de la reivindicación 25, tras ser regeneradas mediante la adición de agua, y al menos un excipiente cosméticamente aceptable.